

## الطينة الاكريليكية الملونة

### SECO – 203

#### الخصائص:

Dry time	90 Min ( initial time ) 24 Hours ( Full Dry )
Thickness	2 Mm – 4 Mm FOR MONOQUUSH 1.5 Mm
Brookfield Viscosity	80000 + 5000 cP

#### المنتج:

معجونة ملونة جاهزة للاستخدام ذات أساس أكريليكي مع اضافات خاصة عالية الفعالية تستعمل داخليا و خارجيا تتميز بألوانها الزاهية و مقاومتها للرطوبة .

#### مجالات الاستخدام:

تستخدم للواجهات الخارجية للأبنية والفيلات وأسوار المجمعات السكنية و أعمال الديكور متوفرة بألوان متعددة و نقشات مختلفة ( مجرحة – مونوكوش ) .

#### طريقة التطبيق:

1. تطبق على الطينة الناعمة حصرا و في حال وجود طبقة مختلفة ( اكرليك – زياتي – الخ ) يجب إزالتها بالطرق الخاصة من قبل المنفذ .
2. يطبق على الجدار المراد تنفيذه أساس خاص عازل SECO BASE قبل تنفيذ الطينة الملونة يطلب من قبل الشركة .
3. تطبق يدويا بواسطة المالح أو الأدوات الخاصة بالطينة الملونة على كافة السطوح، بسماكة من 2 – 4 ملم.

#### الميزات:

1. ألوان ثابتة و متجانسة مع تغير العوامل الجوية .
2. ديمومة عالية .
3. عازلية عالية للرطوبة .
4. مقاومة للأشعة فوق البنفسجية .
5. المتانة العالية و قوة الالتصاق .
6. السرعة في الإنجاز .
7. المقاومة العالية لمختلف العوامل الجوية .
8. تطبق على الطينة الناعمة .
9. الخلو التام من التشققات .
10. تنوع كبير في الألوان و النقشات .
11. لا تحتاج للسقاية بالماء

#### التعبئة:

سطل بلاستيكي بوزن 20 كغ .

### التغطية:

كل سطل بلاستيكي 20 كغ يغطي حوالي 6 – 10 متر مربعاً .

### مدة الصلاحية:

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

### ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيداً عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 30 – 5 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .