

الطينة الجبسية الجاهزة

SECO – 103

المنتج:

8. لا تحتاج للإسمنت و الرمل.
9. تغي عن المعجونة قبل الدهان.
10. عازلة للحرارة و الصوت و مقاومة للحريق.
11. تلتصق بجميع السطوح و خاصة الستيروبور.

بودرة أساس جبسي جاهزة للاستخدام يضاف إليها الماء لتصبح طينة ملساء مقاومة للحرارة و تخفف من الضوضاء و تطبق على طبقة واحدة مباشرة بديلا عن مراحل الطينة التقليدية .

الخصائص:

| | |
|---------------------|--|
| DENSITY | 850 – 900 kg/m ³ |
| WATER RATIO | 7,5 – 8,75 LITER FOR 25 KG |
| APPLICATION TIME | 60 MIN |
| DROUGHT TIME | 280 MIN |
| COVERAGE | 10 KG COVERS 1 m ² WITH A THICKNESS OF 1 cm |
| TOTAL RIGIDITY | AFTER 10 DAYS |
| RESISTANCE BENDING | 15 kg/cm ² |
| PRESSURE RESISTANCE | 35 kg/cm ² |

مجالات الاستخدام:

تستخدم لأعمال الطينة الداخلية فقط (للأبنية و الجامعات و الفنادق و أعمال ترميم الأماكن الأثرية و المراكز التجارية...الخ) بديلاً عن الطينة التقليدية و تتميز بمقاومتها للحريق و عازليتها للحرارة و الصوت .

الميزات:

1. سريعة التصلب
2. عازلة للحرارة و الصوت و مقاومة للحريق .
3. المتانة العالية
4. السرعة في الإنجاز و التوفير بالوقت لاختصارها مراحل الطينة التقليدية و الديكور الداخلي .
5. لا تحتاج للرش بالماء.
6. لا تحتاج لرشة مسطرين.
7. الخلو التام من التشققات.

مدة الصلاحية:

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 - 20 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .

- تم اختبار الطينة الجبسية الجاهزة SECO 103 على النزع PULLOFF في مختبر TQP في لبنان و كانت النتائج كالتالي :

| DAYS | PULL OFF STRENGTH |
|---------|-------------------|
| 3 DAYS | 2,7 kg/cm2 |
| 7 DAYS | 3,5 – 4 kg/cm2 |
| 28 DAYS | 4,5 kg/cm2 |

طريقة التطبيق:

- 1- تنظيف السطوح و الجدران بشكل جيد من الأوساخ و الشوائب .
- 2- تخلط بعد إضافة نسبة الماء المبينة في الجدول بخلاط كهربائي لمدة 2 دقيقة .
- 3- تطبق يدويا بواسطة المالح أو ماكينات الرش الخاصة بالطينة على كافة السطوح .
- 4- يرجى الالتزام بنسبة الماء .

التعبئة:

كيس بلاستيكي بوزن 25 كغ .

التغطية:

كل كيس 25 كغ يغطي 2.5 مترمربع على سماكة 1 سم