

لاصق السيراميك المساح

SECO – 503

الخصائص:

Description	Fine White or Grey Powder
Density	Approx 1.2 KG/Liter
Tensile Adhesion Strength	Initial ≥ 1.2 Mpa Water Immersion ≥ 1.2 Mpa
Slip Resistance	≤ 0.4 mm
Adjustability	30 – 35 Min
On Set	Primary Hardening 24 Hours Final Hardening 7 Days

المنتج:

بودرة بيضاء أو رمادية أساس اسمنتي تخلط مع الماء لتعطي معجونة ناعمة كريمية تطبق كلاصق عالي الفعالية ويتميز بالالتصاق الممتاز والمتانة والمقاومة لتسريب المياه .

مجالات الاستخدام:

يستخدم كلاصق للسيراميك الخارجي بمختلف حجومه و الرخام و الغرانيت و سيراميك المساح و الأماكن المغمورة بالمياه و جميع أنواع الحجر الطبيعي و الصناعي .

الميزات:

1. سهل الاستخدام و التطبيق .
2. يستخدم بسماكات من 3 – 8 مم .
3. غير قابل للانزلاق .
4. عازلية للمياه و الرطوبة .
5. التصاقية عالية
6. متانة عالية .
7. مقاوم للماء .
8. لا يحتاج إلى سقاية بالماء .

طريقة التطبيق:

1. يجب تنظيف السطوح من الزيوت و الغبار و كافة المواد التي تؤثر على الالتصاق .
2. يلاصق السيراميك جاف و نظيف دون الحاجة لوضعه في الماء مسبقا
3. يخلط اللاصق بالمياه النظيفة بواسطة خلاط كهربائي بنسبة 5.5 – 5 ليتر من الماء للكيس الواحد لمدة 3 – 5 دقائق .
4. يتم التطبيق بواسطة المالح الخاص للاصق السيراميك

التعبئة:

- كيس ورقي وزن 20 كغ .

التغطية:

- كل كيس 20 كغ يغطي 4-5 مترا مربعا .

مدة الصلاحية:

- سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 20 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة