

## محسن و مكتم الطينة

### SECO – J12

#### المنتج:

خليط من الإضافات الفعالة فائقة النعومة طاردة للماء تجعل خلطة الطينة الاسمنتية متجانسة و سلسلة في التعامل و التصاقيتها عالية على كافة السطوح و تكسيها كتامة عالية لتسريب المياه من خلالها .

#### مجالات الاستخدام:

- تضاف الى المونة الاسمنتية للطينة التقليدية تكسيها كتامة عالية و قابلية تشغيل ممتازة و التصاقية على جميع السطوح .

#### الميزات:

1. تعطي الخلطة الاسمنتية مرونة عالية لتصبح سهلة الاستخدام .
2. التصاق قوي جدا على كافة السطوح و الجدران الاسمنتية حتى الملساء الناعمة منها و كذلك التصاق وثيق على الهوردي ستيروبور و ما شابه .
3. تكسب الطينة متانة عالية بعد الجفاف .
4. تكسب الطينة التصاق قوي مع استحالة تطيل الطينة مهما كانت الظروف .
5. تكسب الطينة كتامة عالية للرطوبة .
6. يمكن الاستغناء عن رشة المسطرين لشدة التصاقها .
7. اقتصادية و صديقة للبيئة .

#### طريقة التطبيق:

- 1- تضاف إلى الخلطة الاسمنتية الجافة قبل إضافة الماء و تخلط و هي جافة مع الاسمنت و الرمل بشكل جيد و بمعدل محتوى كيس 1 كغ لخلطة كيس اسمنت اسود وزنه 50 كغ .
- 2- يضاف الماء اللازم للخلطة و يتم خلطها بشكل جيد لمدة 3 – 5 دقائق و تترك الخلطة لترتاح لمدة 2 – 3 دقائق و من ثم يتم الخلط مرة ثانية لمدة دقيقة واحدة و تستخدم بعد ذلك بالطريقة التقليدية المعروفة .
- 3- ينصح باستخدام الرمل اللازم الخاص للطينة و الخالي من الغضار .
- 4- يمكن استخدام الرمل القاسي و إضافة رمل الكوارتز إلى الخلطة لإن هذه الإضافات ترفع من سوية الخلطة و تكسيها مرونة عالية و تمنع ظهور التشققات .

#### التعبئة:

معبأة بأكياس وزن 1 كغ .

#### التغطية:

كل كيس بلاستيكي 1 كغ يضاف إلى كيس اسمنت وزن 50 كغ .

#### مدة الصلاحية:

ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج