

معجونة اسمنتية ملونة مكونين

SECO – S602

Alternative To Traditional Paint

المنتج:

- 5- سهولة التطبيق .
- 6- التصاق قوي جدا على السطوح البيتونية .
- 7- متانة و قساوة سطحية عاليتين .
- 8- تتمتع بنعومة سطحية فائقة عند التنفيذ .

الخصائص:

Density	1000 – 1100 KG/m ³
Application Time	125 min
Drying Time	250 min
PH	7
Complete Solidification	After 7 Days
Bending Strength	20 KG/Cm ²
Compressive Strength	50 KG/Cm ²

عبارة عن مركبين بودرة جاهزة للاستخدام عالية الجودة و سائل مستحلب أبيض خاص يتم خلط المركبين ليعطي معجونة ملونة جاهزة للاستعمال تستخدم على كافة السطوح الاسمنتية ليكسبها متانة و كتامة عاليتين و ليعطي سطحا كتيما غاية في النعومة و يغنيك عن المعجونة التقليدية و الطلاءات الشائعة و يطبق داخليا و خارجيا و متوفر بعدة ألوان .

مجالات الاستخدام:

بعد مزج الخليط تصبح معجونة جاهزة ملونة تطبق على الأسطح و جدران (المعامل – المنشآت الخاصة – المنازل – الفنادق – المرأب – المشافي – مراكز التسوق) كخيار اقتصادي فعال من حيث الجودة و المتانة مقارنة بأعمال المعجونة و الدهان التقليدية .

الميزات:

- 1- تضمن للسطح عازلية للرطوبة مع السماح له للتنفس .
- 2- ألوان زاهية و متعددة .
- 3- مقاومة للفطور و الأعشاب الضارة و الطحالب .
- 4- يطبق للأعمال داخلية و الخارجية .

طريقة التطبيق :

- 1- يتم تنظيف السطوح المراد تنفيذها بشكل جيد و إزالة كافة الغبار و الأوساخ و الزيوت و الشحوم حيث تنظف باستخدام الماء .
- 2- تخلط بودرة المعجونة بالماء بمعدل 20 – 25 % من وزن البودرة و تخلط بواسطة خلاط كهربائي لمدة 4 - 5 دقائق حتى تصبح معجونة سميكة و جامدة قليلا و من ثم تترك للراحة لمدة 5 دقائق .
- 3- تطبق بواسطة المشحاف حيث تملأ كافة الفراغات مهما كانت حجمها .
- 4- يجب السقاية بالماء باليوم التالي و لمدة ثلاثة أيام على الأقل .
- 5- قابلة للحف والإصلاح لتعطي سطح متجانس كالدهان .

التعبئة :

مجموعة مكونة من :

- كيس بلاستيكي وزن 20 كغ .
- بيدون سائل وزن 5 كغ .

التغطية :

- كل مزيج من مجموعة مكونين يغطي من 30-35 مترا مربعا على سماكة 1-1.5 مم

مدة الصلاحية :

- سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات :

- كافة المواد الأولية المستخدمة من شركة BASF المانيا و وفق التوصيات الالمانية العالمية .
- يجب الالتزام التام بمراحل العمل المذكورة بالنشرة الفنية .
- ينصح بتطبيق المادة بواسطة يد عاملة خبيرة لضمان نتائج ناجحة .
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 30 درجة مئوية .
- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .